



TABLA DECOPRINT: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	Material	Peso gr/m2	Grosor mm	Comporta. al Fuego	Resistencia al Desgarro	Anchos (cm)
Pearl	100% Poliester	125	0,13	M1	33 daN/57 daN	155-310
Texti	100% Poliester	205	0,28	Ret.	97 daN/72 daN	155-310
Night	100% Poliester	320	0,33	M1	44 daN/56 daN	155-205-310
Bi-Night	100% Poliester	320	0,38	M1	67 daN/43 daN	155-205-310
Theater	100% Poliester	290	0,22	M1	37 daN/69 daN	155-310
Back Drop	100% Poliester	225	0,29	M1	95 daN/70 daN	155-310
Diamond	100% Poliester	250	0,30	M1	95 daN/70 daN	155-310
Silver	100% Poliester	250	0,30	M1	95 daN/70 daN	155-310
Gold	100% Poliester	250	0,30	M1	95 daN/70 daN	155-310
Grain	100% Poliester	375	0,45	M1 en Proc.	80 daN/95 daN	155-310
Flag	100% Poliester	110	0,30	No	-	155-310
Flag con liner	100% Poliester	240	0,38	No	-	155
Nature	100% Algodón	180	0,34	M1	54 daN/39 daN	155-310
Skin	100% Poliester	145	0,14	M1 en Proc.	36 daN/57 daN	155-310
Dot	100% Poliester	130	0,31	M1 en Proc.	36 daN/57 daN	155
High Drop	100% Poliester	230	0,30	M1	95 daN/70 daN	155-310
Top Night	100% Poliester	320	0,33	M1	44 daN/56 daN	155-310
Jet Flag	100% Poliester	110	0,30	M1	-	155-310
Storm	100% Poliester	88	0,14	No	58 daN/41 daN	155-310
Wind	100% Poliester	100	0,14	No	58 daN/41 daN	155-310
Ray	100% Poliester	385	0,45	M1 en Proc.	85 daN/95 daN	155-310
Flock	100% Poliester	133	0,31	M1 en Proc.	36 daN/57 daN	155-310
Stretch	100% Sintético	185	0,42	M1 en Proc.	75 daN/42 daN	155-310
Crystal	100% Poliester	175	-	No	5,9 daN/6,5 daN	155-310
Floor	100% Poliester	320	0,31	M1 en Proc.	20 daN/30 daN	150-300

Para impresión con tintas **Solventes, Eco-Solventes y UV (realizar pruebas previamente)**.

Compatible con las siguientes impresoras: **EUROTECH, VUTEX, SCITEX, NUT, GANDI, ZUND, SEIKO, HP, MIMAKI, ROLAND, MUTOH** y otras.

Realice sus propios tests para la calibración y ajustes de su impresora. **DHJ** no garantiza los resultados de impresión.